Костанайский филиал
АО «Национальный центр экспертизы
и сертификации»
110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 79а
тел. 54-74-73
e-mail: kostanay@naceks.kz
http://www.naceks.kz

KZ.T.11.0840
TESTING

Испытательный центр
Костанайского филиала
АО «Национальный центр
экспертизы и сертификации»
Аттестат аккредитации
испытательного центра
№ KZ.T.11.0840
от 30.09.2025 до 30.09.2030
110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 79а
тел. 52-20-66 (вн. 7706, 7715, 7761)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1021 с
от «20» мая 2026 года

Заявитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «РудникСтрой», Костанайская область, район Беимбета Майлина, село Әйет, ул. Тәуелсіздік, 83**

Наименование продукции: **Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции свыше 40 до 80(70) мм**

Изготовитель: **Республика Казахстан, Костанайская область, район Беимбета Майлина, месторождение «Первомайское» блок категории С, Товарищество с ограниченной ответственностью «РудникСтрой»**

Поставщик: **Республика Казахстан, Костанайская область, район Беимбета Майлина, село Әйет, ул. Тәуелсіздік, 83, Товарищество с ограниченной ответственностью «РудникСтрой»**

Основание для испытаний: **решение по заявке на проведение процедуры подтверждения соответствия № 395 от 08.04.2026, акт отбора образцов № 175 от 13.04.2026**

Нормативный документ на продукцию: **ГОСТ 8267-93**
Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден Приказом Министра индустрии и инфра структурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435)

Дата изготовления: **апрель 2026 г.**

Дата поступления: **13.04.2026**

Дата начала испытаний: **13.04.2026,** дата окончания испытаний: **05.05.2026**

Объем партии: **1000 м^3**

Вид испытаний: **сертификационные испытания на серийное производство**

Условия проведения испытаний: **t = 20°C, влажность 64%**

№ п/п	Показатели	НД на методы испытаний	Нормы по НД	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	**ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ**			
	Истираемость: потеря массы при испытании для марки И 1, *%:*	ГОСТ 8269.0-97	до 25 включительно	11,45
	Дробимость: потеря массы при испытании в сухом состоянии для марки 1400, *%:*	ГОСТ 8269.0-97	до 12 включительно	9,84
	Содержание зерен слабых пород, *% по массе, не более:*	ГОСТ 8269.0-97	5	1,09
	Содержание пластинчатой и игловатой формы для группы 2, *%:*	ГОСТ 8269.0-97	свыше 10 до 15 включительно	13,27
	Содержание посторонних засоряющих примесей:	ГОСТ 8269.0-97	не должен содержать	не содержит
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, *% по массе, не более:*	ГОСТ 8269.0-97	1	0,37
	Содержание глины в комках *% по массе, не более:*	ГОСТ 8269.0-97	0,25	0

1	2	3	4	5
	Зерновой состав, полный остаток на сите, *%:* - с диаметром отверстий 100 мм - с диаметром отверстий 80 мм - с диаметром отверстий 60 мм - с диаметром отверстий 40 мм - с диаметром отверстий 2,5 мм	ГОСТ 8269.0-97	 до 0,5 до 10 30-60 90-100 не нормируется	 0 8,06 54,57 99,97 100,00
	Проход сквозь сито 2,5 мм, *%:*	ГОСТ 8269.0-97	не нормируется	0

Примечание: протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ НЕ ПОДЛЕЖИТ ТИРАЖИРОВАНИЮ КАК В ЦЕЛОМ, ТАК И ПО ЧАСТЯМ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА.

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ИЦ _____ **/О.С. ЗАКАРИН/**

НАЧАЛЬНИК ИЦ _____ **/Д.Т. ДАРМЕНОВ/**

МП
протокол испытаний без печати недействителен

Костанайский филиал
АО «Национальный центр экспертизы
и сертификации»
110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 79а
тел. 54-74-73
e-mail: kostanay@naceks.kz
http://www.naceks.kz

KZ.T.11.0840
TESTING

Испытательный центр
Костанайского филиала
АО «Национальный центр
экспертизы и сертификации»
Аттестат аккредитации
испытательного центра
№ KZ.T.11.0840
от 30.09.2025 до 30.09.2030
110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 79а
тел. 52-20-66 (вн. 7706, 7715, 7761)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1050 с
от «22» мая 2026 года

Заявитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «РудникСтрой», Костанайская область, район Беимбета Майлина, село Әйет, ул. Тәуелсіздік, 83**

Наименование продукции: **Песок из отсевов дробления горных пород фракции от 0 до 5 мм (группа: повышенной крупности, класс II)**

Изготовитель: **Республика Казахстан, Костанайская область, район Беимбета Майлина, месторождение «Первомайское» блок категории С, Товарищество с ограниченной ответственностью «РудникСтрой»**

Поставщик: **Республика Казахстан, Костанайская область, район Беимбета Майлина, село Әйет, ул. Тәуелсіздік, 83, Товарищество с ограниченной ответственностью «РудникСтрой»**

Основание для испытаний: **решение по заявке на проведение процедуры подтверждения соответствия № 396 от 08.04.2026, акт отбора образцов № 176 от 13.04.2026**

Нормативный документ на продукцию: **ГОСТ 31424-2010**
Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден Приказом Министра индустрии и инфра структурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435)

Дата изготовления: **апрель 2026 г.**

Дата поступления: **13.04.2026**

Дата начала испытаний: **13.04.2026,** дата окончания испытаний: **05.05.2026**

Объем партии: **500 м^3**

Вид испытаний: **сертификационные испытания на серийное производство**

Условия проведения испытаний: **t = 22°С, влажность 64%**

№ п/п	Показатели	НД на методы испытаний	Нормы по НД	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	**ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ**			
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, ***%, до:***	ГОСТ 8735-88	10	4,3
	Содержание глинистых частиц (методом набухания), ***% по массе, не более:***	ГОСТ 8735-88	0,5	0,11
	Содержание глины в комках, ***%, до:***	ГОСТ 8735-88	2	0
	Модуль крупности для песка группы: повышенной крупности, ***мм:***	ГОСТ 8735-88	свыше 3,0 до 3,5	3,18
	Форма зерен песка: содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, ***%:***	ГОСТ 8269.0-97	15-25	22,6

1	2	3	4	5
	Дробимость: потеря массы при испытании в сухом состоянии для марки 1400, *%:*	ГОСТ 8269.0-97	до 12 включительно	7,61
	Коэффициент фильтрации, ***м/сут, не менее:***	ГОСТ 25607-2009	1	1
	Зерновой состав. Полный остаток на сите, *%:* - с диаметром отверстий 10 мм - с диаметром отверстий 5 мм - с диаметром отверстий 2,5 мм - с диаметром отверстий 1,25 мм - с диаметром отверстий 0,63 мм - с диаметром отверстий 0,315 мм - с диаметром отверстий 0,16 мм	ГОСТ 8735-88	 не более 5 не более 15 не нормируется не нормируется свыше 65 до 75 не нормируется не нормируется	 0,9 11,8 35,8 46,2 69,1 91,9 96,5
	Проход сквозь сито 0,16 мм, *%:*	ГОСТ 8735-88	не более 10	3,5
	Содержание посторонних засоряющих примесей:	ГОСТ 8269.0-97	не должен содержать	не содержит

№ п/п	НД на методы испытаний	Удельная активность, Бк/кг			Эффективная удельная активность, Бк/кг	
		^{40}K	^{232}Th	^{226}Ra	норма	фактическое значение
2	ГОСТ 30108-94	792±157	28,4±6,2	25,6±5,9	1 класс до 370	151

Примечание: протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ НЕ ПОДЛЕЖИТ ТИРАЖИРОВАНИЮ КАК В ЦЕЛОМ, ТАК И ПО ЧАСТЯМ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА.

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ИЦ _____ **/О.С. ЗАКАРИН/**

НАЧАЛЬНИК ИЦ _____ **/Д.Т. ДАРМЕНОВ/**

МП
протокол испытаний без печати недействителен

Костанайский филиал
АО «Национальный центр экспертизы
и сертификации»
110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 79а
тел. 54-74-73
e-mail: kostanay@naceks.kz
http://www.naceks.kz

KZ.T.11.0840
TESTING

Испытательный центр
Костанайского филиала
АО «Национальный центр
экспертизы и сертификации»
Аттестат аккредитации
испытательного центра
№ KZ.T.11.0840
от 30.09.2025 до 30.09.2030
110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 79а
тел. 52-20-66 (вн. 7706, 7715, 7761)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1020 с
от «20» мая 2026 года

Заявитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «РудникСтрой», Костанайская область, район Беимбета Майлина, село Әйет, ул. Тәуелсіздік, 83**

Наименование продукции: **Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции свыше 20 до 40 мм**

Изготовитель: **Республика Казахстан, Костанайская область, район Беимбета Майлина, месторождение «Первомайское» блок категории С, Товарищество с ограниченной ответственностью «РудникСтрой»**

Поставщик: **Республика Казахстан, Костанайская область, район Беимбета Майлина, село Әйет, ул. Тәуелсіздік, 83, Товарищество с ограниченной ответственностью «РудникСтрой»**

Основание для испытаний: **решение по заявке на проведение процедуры подтверждения соответствия № 395 от 08.04.2026, акт отбора образцов № 175 от 13.04.2026**

Нормативный документ на продукцию: **ГОСТ 8267-93**
Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден Приказом Министра индустрии и инфра структурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435)

Дата изготовления: **апрель 2026 г.**

Дата поступления: **13.04.2026**

Дата начала испытаний: **13.04.2026,** дата окончания испытаний: **05.05.2026**

Объем партии: **1000 м^3**

Вид испытаний: **сертификационные испытания на серийное производство**

Условия проведения испытаний: **t = 20°С, влажность 64%**

№ п/п	Показатели	НД на методы испытаний	Нормы по НД	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	**ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ**			
	Истираемость: потеря массы при испытании для марки И 1, *%:*	ГОСТ 8269.0-97	до 25 включительно	11,72
	Дробимость: потеря массы при испытании в сухом состоянии для марки 1400, *%:*	ГОСТ 8269.0-97	до 12 включительно	9,35
	Содержание зерен слабых пород, *% по массе, не более:*	ГОСТ 8269.0-97	5	0,78
	Содержание пластинчатой и игловатой формы для группы 2, *%:*	ГОСТ 8269.0-97	свыше 10 до 15 включительно	14,14
	Содержание посторонних засоряющих примесей:	ГОСТ 8269.0-97	не должен содержать	не содержит
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, *% по массе, не более:*	ГОСТ 8269.0-97	1	0,37
	Содержание глины в комках *% по массе, не более:*	ГОСТ 8269.0-97	0,25	0

1	2	3	4	5
	Зерновой состав, полный остаток %, на сите: • с диаметром отверстий 50 мм • с диаметром отверстий 40 мм • с диаметром отверстий 30 мм • с диаметром отверстий 20 мм • с диаметром отверстий 2,5 мм	ГОСТ 8269.0-97	 до 0,5 до 10 от 30 до 60 от 90 до 100 не нормируется	 0,20 0,50 40,17 98,44 99,96
	Проход сквозь сито 2,5 мм, *%:*	ГОСТ 8269.0-97	не нормируется	0,04

Примечание: протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ НЕ ПОДЛЕЖИТ ТИРАЖИРОВАНИЮ КАК В ЦЕЛОМ, ТАК И ПО ЧАСТЯМ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА.

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ИЦ _____ **/О.С. ЗАКАРИН/**

НАЧАЛЬНИК ИЦ _____ **/Д.Т. ДАРМЕНОВ/**

МП
протокол испытаний без печати недействителен

Костанайский филиал
АО «Национальный центр экспертизы
и сертификации»
110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 79а
тел. 54-74-73
e-mail: kostanay@naceks.kz
http://www.naceks.kz

KZ.T.11.0840
TESTING

Испытательный центр
Костанайского филиала
АО «Национальный центр
экспертизы и сертификации»
Аттестат аккредитации
испытательного центра
№ KZ.T.11.0840
от 30.09.2025 до 30.09.2030
110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 79а
тел. 52-20-66 (вн. 7706, 7715, 7761)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1019 с
от «20» мая 2026 года

Заявитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «РудникСтрой», Костанайская область, район Беимбета Майлина, село Әйет, ул. Тәуелсіздік, 83**

Наименование продукции: **Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции свыше 10 до 20 мм**

Изготовитель: **Республика Казахстан, Костанайская область, район Беимбета Майлина, месторождение «Первомайское» блок категории С, Товарищество с ограниченной ответственностью «РудникСтрой»**

Поставщик: **Республика Казахстан, Костанайская область, район Беимбета Майлина, село Әйет, ул. Тәуелсіздік, 83, Товарищество с ограниченной ответственностью «РудникСтрой»**

Основание для испытаний: **решение по заявке на проведение процедуры подтверждения соответствия № 395 от 08.04.2026, акт отбора образцов № 175 от 13.04.2026**

Нормативный документ на продукцию: **ГОСТ 8267-93**
Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден Приказом Министра индустрии и инфра структурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435)

Дата изготовления: **апрель 2026 г.**

Дата поступления: **13.04.2026**

Дата начала испытаний: **13.04.2026,** дата окончания испытаний: **05.05.2026**

Объем партии: **1000 м^3**

Вид испытаний: **сертификационные испытания на серийное производство**

Условия проведения испытаний: **t = 20°С, влажность 64%**

№ п/п	Показатели	НД на методы испытаний	Нормы по НД	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	**ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ**			
	Истираемость: потеря массы при испытании для марки И 1, *%:*	ГОСТ 8269.0-97	до 25 включительно	10,49
	Дробимость: потеря массы при испытании в сухом состоянии для марки 1400, *%:*	ГОСТ 8269.0-97	до 12 включительно	6,80
	Содержание зерен слабых пород, *% по массе, не более:*	ГОСТ 8269.0-97	5	0,92
	Содержание пластинчатой и игловатой формы для группы 2, *%:*	ГОСТ 8269.0-97	свыше 10 до 15 включительно	12,42
	Содержание посторонних засоряющих примесей:	ГОСТ 8269.0-97	не должен содержать	не содержит
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, *% по массе, не более:*	ГОСТ 8269.0-97	1	0,37
	Содержание глины в комках *% по массе, не более:*	ГОСТ 8269.0-97	0,25	0

1	2	3	4	5
	Зерновой состав, полный остаток %, на сите: • с диаметром отверстий 25 мм • с диаметром отверстий 20 мм • с диаметром отверстий 15 мм • с диаметром отверстий 10 мм • с диаметром отверстий 2,5 мм	ГОСТ 8269.0-97	до 0,5 до 10 от 30 до 60 от 90 до 100 не нормируется	0 5,98 50,88 94,28 99,57
	Проход сквозь сито 2,5 мм, %:	ГОСТ 8269.0-97	не нормируется	0,43

Примечание: протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ НЕ ПОДЛЕЖИТ ТИРАЖИРОВАНИЮ КАК В ЦЕЛОМ, ТАК И ПО ЧАСТЯМ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА.

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ИЦ _____ **/О.С. ЗАКАРИН/**

НАЧАЛЬНИК ИЦ _____ **/Д.Т. ДАРМЕНОВ/**

МП
протокол испытаний без печати недействителен

Костанайский филиал
АО «Национальный центр экспертизы
и сертификации»
110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 79а
тел. 54-74-73
e-mail: kostanay@naceks.kz
http://www.naceks.kz

KZ.T.11.0840
TESTING

Испытательный центр
Костанайского филиала
АО «Национальный центр
экспертизы и сертификации»
Аттестат аккредитации
испытательного центра
№ KZ.T.11.0840
от 30.09.2025 до 30.09.2030
110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 79а
тел. 52-20-66 (вн. 7706, 7715, 7761)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1018 с
от «20» мая 2026 года

Заявитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «РудникСтрой», Костанайская область, район Беимбета Майлина, село Әйет, ул. Тәуелсіздік, 83**

Наименование продукции: **Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции свыше 5(3) до 10 мм**

Изготовитель: **Республика Казахстан, Костанайская область, район Беимбета Майлина, месторождение «Первомайское» блок категории С, Товарищество с ограниченной ответственностью «РудникСтрой»**

Поставщик: **Республика Казахстан, Костанайская область, район Беимбета Майлина, село Әйет, ул. Тәуелсіздік, 83, Товарищество с ограниченной ответственностью «РудникСтрой»**

Основание для испытаний: **решение по заявке на проведение процедуры подтверждения соответствия № 395 от 08.04.2026, акт отбора образцов № 175 от 13.04.2026**

Нормативный документ на продукцию: **ГОСТ 8267-93**
Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден Приказом Министра индустрии и инфра структурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435)

Дата изготовления: **апрель 2026 г.**

Дата поступления: **13.04.2026**

Дата начала испытаний: **13.04.2026,** дата окончания испытаний: **05.05.2026**

Объем партии: **1000 м^3**

Вид испытаний: **сертификационные испытания на серийное производство**

Условия проведения испытаний: **t = 20°С, влажность 64%**

№ п/п	Показатели	НД на методы испытаний	Нормы по НД	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	**ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ**			
	Истираемость: потеря массы при испытании для марки И 1, *%:*	ГОСТ 8269.0-97	до 25 включительно	12,94
	Дробимость: потеря массы при испытании в сухом состоянии для марки 1400, *%:*	ГОСТ 8269.0-97	до 12 включительно	10,23
	Содержание зерен слабых пород, *% по массе, не более:*	ГОСТ 8269.0-97	5	0,81
	Содержание пластинчатой и игловатой формы для группы 2, *%:*	ГОСТ 8269.0-97	свыше 10 до 15 включительно	11,38
	Содержание посторонних засоряющих примесей:	ГОСТ 8269.0-97	не должен содержать	не содержит
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, *% по массе, не более:*	ГОСТ 8269.0-97	1	0,36
	Содержание глины в комках *% по массе, не более:*	ГОСТ 8269.0-97	0,25	0

1	2	3	4	5
	Зерновой состав, полный остаток на сите, *%:* - с диаметром отверстий 12,5 мм - с диаметром отверстий 10 мм - с диаметром отверстий 7,5 мм - с диаметром отверстий 5 мм - с диаметром отверстий 2,5 мм	ГОСТ 8269.0-97	 до 0,5 до 10 30-60 90-100 95-100	 0 7,14 54,18 94,18 98,14
	Проход сквозь сито 2,5 мм, *%:*	ГОСТ 8269.0-97	не нормируется	1,36
	Морозостойкость для F 200 (15) (насыщение в растворе сернокислого натрия - высушивание), ***циклов:***	ГОСТ 8269.0-97	15	15
	– потеря массы после испытаний, ***%, не более:***	ГОСТ 8269.0-97	3	2,50

№ п/п	НД на методы испытаний	Удельная активность, Бк/кг			Эффективная удельная активность, Бк/кг	
		^{40}K	^{232}Th	^{226}Ra	норма	фактическое значение
2	ГОСТ 30108-94	536±115	25,6±5,8	16,7±4,8	1 класс до 370	112

Примечание: протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ НЕ ПОДЛЕЖИТ ТИРАЖИРОВАНИЮ КАК В ЦЕЛОМ, ТАК И ПО ЧАСТЯМ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА.

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ИЦ _____ **/О.С. ЗАКАРИН/**

НАЧАЛЬНИК ИЦ _____ **/Д.Т. ДАРМЕНОВ/**

МП

Сынақ орталығы Испытательный центр

протокол испытаний без печати недействителен